

# KERATILE

<b>MODELO</b>	<b>COVENTRY GREY</b>		
<b>FORMATO</b>	45 x 45		
<b>PRODUCTO</b>	Gres. Grupo BIIa		
<b>DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO</b>	<b>VALOR NORMA</b>	<b>VALOR KERATILE</b>	<b>NORMA DE ENSAYO</b>
<b>ABSORCIÓN DE AGUA</b>	3% < AA < 6%	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-3
<b>CARGA DE ROTURA</b>	> 1100 N	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
<b>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</b>	> 22 MPa	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
<b>RESISTENCIA A LA ABRASIÓN</b>	Clase	PEI IV	UNE-EN-ISO 10545-7
<b>RESISTENCIA AL CUARTEO</b>	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-11
<b>RESISTENCIA A LA HELADA</b>	Método disponible	N.P.	UNE-EN-ISO 10545-12
<b>RESISTENCIA QUÍMICA</b> (Productos domésticos y sales de piscinas)	Mínimo GB	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13
<b>RESISTENCIA A LAS MANCHAS</b>	Mínimo Clase 3	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-14
<b>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO</b>	Método disponible	Clase 1	UNE-ENV 12633:2003
<b>DUREZA MOHS</b>	Mínimo 3	Cumple	EN 101

**KERATILE S.L.U.**  
 CIF B-12943336  
 Calle del Ferrocarril, 4  
 12593 Moncofa (Castellón) Spain  
 Tel. +34 954 584 069 - Fax +34 954 584 070